

MODELO/*SERIE* :	6624 CALACATA GOLD
FORMATO/*FORMAT* :	64X147,5
ESPESOR/*THICKNESS* :	10 mm/ 0,4 in
ACABADO/*FINISH* :	MATE

	CARACTERISTICAS TECNICAS *TECHNICAL CHARACTERISTICS*	NORMA *NORMATIVE*	VALOR NORMA / *VALUE OF NORMATIVE*	VALOR MEDIO *AVERAGE VALUE*
	DIMENSIONALES *DIMENSIONAL*	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura *Length & Width*		±0,6%	±0,2%
	Espesor *Thickness*		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados *Straightness of sides*		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad *Orthogonality*		±0,6%	±0,2%
	Planitud *Flatness*		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua *Water absorption*	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION *BENDING STRENGHT*	ISO 10545-4	>35N/mm²	≥40 N/mm²
	HELADA *FROST RESISTANT*	ISO 10545-12	Exigida / *Requested*	Resiste *Resistant*
	CUARTEO *CRAZING*	ISO 10545-11	Exigida / *Requested*	Resiste *Resistant*
	CHOQUE TERMICO *THERMAL SHOCK RESISTANCE*	ISO 10545-9	Declarar resultado / *Declared Result*	Resiste *Resistant*
	ABRASION *SURFACE ABRASION REISTANCE*	ISO 10545-7	Declarar resultado / *Declared Result*	CLASE 4
	RAYADO *SCRATCH RESISTANCE*	UNE 67101	Declarar resultado / *Declared Result*	5
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS *STAIN RESISTANCE*	ISO 10545-14	Minimo clase 3 *Min. Class 3*	5
	RESISTENCIA QUIMICA / *CHEMICAL RESISTANCE* Acido clorhídrico / *Hydrochloric Acid* 3% Acido clorhídrico / *Hydrochloric Acid* 18% Hipoclorito sódico / *Sodium hypochlorite* 13%	ISO 10545-13	Minimo GB *Min GB*	 GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO *ANTI-SLIP*	UNE ENV12633	Declarar resultado / *Declared Result*	CLASE 1
		DIN 51130	Declarar resultado / *Declared Result*	
		DIN 51097	Declarar resultado / *Declared Result*	
		ANSI A137.1	Declarar resultado / *Declared Result*	
		AS/NZS 4586	Declarar resultado / *Declared Result*	P3

Para baldosas de porcelanico, grupo BIa (E≤0,5%)